

Technisches Merkblatt



JEP 120 Elastischer Parkett-Klebstoff

Art des Produktes

Einkomponenten-Elastomerkleber auf MS Polymer-Basis. Dieses Produkt polymerisiert schnell unter dem Einfluß der Luftfeuchtigkeit

Anwendungsbereich

Zum Verkleben von Spezialparkett, Laminat, Holzpflaster, vergütetem Parkett, Hirnholzparkett, versiegeltem Parkett, Kleinparkett, exotischen und sehr harten Holzarten (Teak, Merbau, Doussie...), Korkunterlagen. Das Produkt besitzt ein gutes Haftvermögen ohne Grundierung auf den meisten Trägern: Holz, Beton, Stein, Glas.

Technische Daten

Produkttyp

Einkomponenten-Elastomerkleber

Farbe

Beige

Dichte bei 20°C

1.45 +/- 0,05 g/cm³

Konsistenz

Pastenartig

Hautbildungszeit bei 23°C u. 50% rel. Luftfeuchtigkeit

90 – 120 Minuten

Durchhärtung bei 23°C u. 50% rel. Luftfeuchtigkeit

>3mm/24Std.

Shorohärte A, ISO 868 (3s)

>40

Einsatztemperatur

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständigkeit

-40°C bis +90°C

Beständigkeit gegenüber Säuren und verdünnten Basen

Mittelmäßig

Wasser- u. Salzsprühnebelbeständigkeit

Ausgezeichnet

Emicode

EC 1

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung des Untergrundes

- Die Untergründe müssen sauber, trocken, fett- u. staubfrei sein (kein Verkleben auf Hinterfüllung ohne unbelüfteten Luftraum, 4 Wochen Trocknung im Sommer, 5-6 Wochen im Winter bei einer Schicht von 30 mm)
- Ebenheit (max. Toleranz: 5 mm unter 2-m-Schiene)
- auf unregelmäßige Träger eine Nivelliermasse im Zusammenhang mit der Haftgrundierung auftragen
- Feuchtigkeitsgrad des Trägers <3% Luftfeuchtigkeit in seiner Masse; <5% bei einer Anhydritschicht
- Die existierenden Beläge erforderlichenfalls entfernen und eine Nivelliermasse in einer Dicke von mindestens 3 mm auftragen

Auftragen

Kleber mit Hilfe einer Zahnpachtel auftragen. Parkett auf dem noch feuchten Kleber anordnen, dann genügend Druck ausüben, um einen einwandfreien Kontakt sicher zu stellen. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 45 Minuten. Ein Abschleifen sich nach einer Trocknungszeit von mind. 48 Std. erfolgen.

Verbrauch

600 bis 900 g/m² Trägermaterial – Parkettspachtel B2-B3

Verpackung

Eimer von 15 kg

Lagerung und Aufbewahrung

12 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C.

Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz

Es wird auf das Sicherheitsdatenblatt des Produktes verwiesen. Das Werkzeug wird mit Xylol und Toluol gereinigt, wenn der Kleber nicht polymerisiert ist. Nach Polymerisation ist ein Abreiben erforderlich. Weder bei Temperaturen unter 10°C noch in Umgebung mit einer rel. Luftfeuchtigkeit über 65% arbeiten. Der Feuchtigkeitsgrad des Untergrundes darf 3% nicht überschreiten. Feuchtigkeit des Parketts: 7 bis 11 %.

Raum evtl. heizen und belüften. Um alle seine mechanischen Eigenschaften zu entwickeln, muß das Produkt zwischen +5°C und +40°C aufgetragen werden. Es muß auf saubere, trockene, staub- und fettfreie Flächen aufgetragen werden.

Anmerkung

Die vorliegenden technischen Angaben beruhen auf den von uns erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir können nicht für Irrtümer, Unrichtigkeiten, Unterlassungen, redaktionelle Unzulänglichkeiten, die auf die technologische Entwicklung und Forschung zwischen dem Ausgabedatum dieses Dokuments und dem Datum des Produktlaufs zurückzuführen sind., haftbar gemacht werden. Der Benutzer des Produktes hat vor dessen Einsatz einen Test oder Versuch durchzuführen, der es ihm gestattet zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Der Benutzer des Produktes ist außerdem verpflichtet, bei dem Verkäufer oder Hersteller technische Informationen über dessen Einsatz einzuholen, falls die Angaben über die er verfügt, seiner Meinung nach, genauer formuliert werden sollten, gleich ob es sich um einen normalen oder spezifischen Gebrauch unseres Produktes handelt. Unsere Garantie findet Anwendung im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften sowie der spezifischen Normen und unterliegt außerdem den Bestimmungen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei den in diesem technischen Datenblatt angegebenen Daten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, die keinen Anspruch auf Vorständigkeit erheben, wie das auch bei allen Auskünften der Fall ist, die mündlich auf einfachen Telefonanruf eines Interessenten oder Kunden erteilt werden.

Eingetragenes Warenzeichen

JEP Hardwood Flooring GmbH

Am Biberdamm 10
D-79427 Eschbach
Tel. 07634/5503-0, Fax 07634/5503-30
Internet: www.jep-parkett.de

Technischer Stand: 8/2004 – von dieser Fassung abweichende Angaben früherer Merkblätter sind ungültig.