

## Sortierungsbeschreibung

Terrassendiele Douglasie I/III nachsortiert

Merkmale	Sichtseite der Diele
<b>Äste</b>	zulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- schwarze Punktäste bis 5 mm</li> <li>- gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt</li> <li>- teilweise verwachsene Äste, Flügeläste, rindenummantelte Äste, wenn nicht ausfallgefährdet</li> <li>- Kantenbeschädigungen bis zu einem Ø von 15% der Dielenbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien der Durchfalläste.</li> </ul> nicht zulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchfalläste</li> <li>- Astlöcher</li> <li>- Fauläste</li> </ul>
<b>Ausgeschlagene Stellen</b>	zulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei 50% der Astfläche</li> <li>- auf der Fläche bis zu einem Ø von 30% der Dielenbreite</li> </ul>
<b>Druckholz (Buchs)</b>	zulässig
<b>Verformung</b>	zulässig <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dielen mit Krümmung, sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist</li> </ul>
<b>Harzgallen</b>	zulässig, jedoch sehr selten
<b>Risse</b>	zulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haarrisse unbegrenzt</li> <li>- Endrisse bis 1-fache Dielenbreite</li> </ul> nicht zulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- durchgehende Risse</li> </ul>
<b>Markröhre</b>	zulässig
<b>Pilzbefall</b>	nicht zulässig
<b>Insektenfraßstellen</b>	nicht zulässig
<b>Rindeneinwuchs</b>	zulässig: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wenn geschlossen</li> </ul>
<b>Stapellattenmarkierung</b>	nicht zulässig
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	unzutreffend
<b>Oberfläche</b>	vereinzelte Hobelschläge, bzw. raue oder nicht ausgehobelte Stellen sind zulässig
<p>Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Sichtseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Sortierungstoleranzen und auch -fehler zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen, die andere Merkmale aufweisen, sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.</p>	

**Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und untenliegende Kanten):**

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig, solange diese nicht die Haltbarkeit der Diele beeinträchtigen.